

FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS

Denumire Produs: Adeziv F400
Furnizor: Ameri-Pol Trading Ltd
Ul Ks Wilczewskiego 67
Katowice
Slaskie
40-675 Poland

Contact: 0048 32 201 7883

Descriere produs:

F400.este un adeziv de contact spreizabil ,industrial,versatil,cu performante de lipire .Lipitura este rezistenta la actiunea apei si la temperaturi inalte(pana la 90°C).**A fost conceput pentru lipitul laminatelor decorative subtiri si lucioase (HPL, melamina, melacart,etc) pe diverse placi suport fara a lasa urme vizibile la lumina puternica dupa lipire.**Lipeste la fel de bine o gama foarte larga de materiale precum tapiserii,tesaturi,spume,burete cauciuc,piele,etc

AVANTAJELE

FOLOSIRII SISTEMULUI DE LIPIRE CU CANISTRA,FURTUN SI PISTOL

CRESTEREA PRODUCTIVITATII

- APLICARE RAPIDA
- MINIMIZARE PIERDERI
- FARA ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE PENTRU INTRETINERE
- MINIMIZARE CHELTUIELI ECHIPAMENTE DE LUCRU SI CURATARE A SISTEMULUI DE LUCRU
- PORTABILITATE COMPLETA IN SITUATII DE LUCRIU DIFICILE

APLICARE:A fost conceput pentru a fi aplicat pe ambele suprafete ce urmeaza sa fie lipite. Pulverizati un strat de adeziv care sa acopere 80% pana la100% din fiecare suprafata. Nu umeziti suprafetele.Apoi asteptati 2-4 minute pana cand adezivul devine lipicios.Pentru lipitul suprafetelor poroase si absorbante dar si a suprafetelor supuse la stres aplicati un al doilea strat de adeziv dupa ce primul strat a devenit lipicios si lasati adezivul 2-4 minute sa adere la suprafata . Apoi plasati suprafetele adezivate in pozitia finala de lipire si presati uniform lipitura. Lipitura de rezistenta maxima se va definitiva in 24 de ore.Pentru obtinerea rezultatelor dorite atat adezivul cat si materialele pentru lipit trebuiesc acclimatizate si lipite la o temperatura minima de 16°C.Asigurati-va ca suprafetele pentru lipit sunt uscate,curate fara praf,grasimi sau alti solventi pe ele .Se preteaza la lipitul si pentru diferite aplicatii postforming.

DATAE TEHNICE

Culoare	Limpede sau Rosu
Aspect	Lichid
Continut adeziv solid	25-30%
Gravitate specifica	93 to .97 gms/cc (7.7 to 8.1 lbs/gal)
Aderenta la forfecare	> 100 psi
Temperatura maxima(SAFT)	>90 ° C
Informatii transport	Gaz lichefiat inflamabil,N.O.S.(contine Dimetil Eter,Acetona,Metil),2.1,UN 3161

Durata de viata: 12 luni, depozitat la temperaturi intre 5° si 25°C in spatii ,uscate,umbroase,in ambalaje originale .
Ambalare :In canistre de diverse dimensiuni

Nota importanta:

Toate informatiile din Fisa tehnica de produs sunt bazate pe experienta practica si sunt publicate cu buna credinta.Totusi, deoarece nu avem control asupra felului si conditiilor in care se folosesc produsele noastre,sau a activitatii desfasurate sau a produsului finit manufacturat de client nu putem accepta responsabilitatea rezultatelor. Responsabilitatea pentru stabilirea compatibilitatii produsului pentru scopurile lui revine cumpărătorului.Toate condițiile, reprezentările, declaratiile, garantiile sau garanții de orice fel, fie exprese, implicite sau statutare, în raport cu orice produse fabricate, vândute sau furnizate de noi sunt prin prezenta excluse în mod expres și nu vom accepta nici o responsabilitate cu privire la orice cerere de daune sau pierderi indirecte cauzate de orice proprietate care rezultă direct sau indirect din utilizarea produselor sau bunurilor noastre